



Arab Republic of Egypt

EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 3301 (2006) (Arabic): Rubber products - hoses,non - collapsible, for fire fighting

BLANK PAGE



PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية الصينية



م ق م : ٢٠٠٦ / ٣٣٠١
أيزو : ١٩٧٨ / ٤٦٤٢

منتجات مطاط - الخراطيم غير القابله للطى المستخدمه لإطفاء الحرائق

جمهورية مصر العربية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة



٢٠٠٦ / ٢ / ٨ تاريخ الاعتماد :

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الاتصال به فى أى شكل وبأى وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافي والميكروفيلم بدون تصريح كتابي مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين - السواح -الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ - ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

moi@idsc.net.eg

بريد الكترونى :

www.eos.org.eg

موقع الكترونى :

٢٠٠٦/٣٣٠١



م ق م ٢٠٠٦/٣٣٠١

أيزو : ١٩٧٨/٤٦٤٢

مقدمة

الموافقة القياسية المصرية رقم ٣٣٠١ لسنة ٢٠٠٦ الخاصة بمنتجات المطاط
– الخراطيم غير القابلة للطى المستخدمة لاطفاء الحريق متماثلة مع المعايير
القياسية الدولية أيزو ١٩٧٨/٤٦٤٢ وتلغى وتحل محل آخر إصدار لها عام ١٩٩٨.

قام بإعداد هذه الموافقة لجنة التوافق رقم ٦/٢ الخاصة بالمطاط .



منتجات مطاط - الخراطيم غير القابلة للطى المستخدمة لإطفاء الحرائق

١- المجال

تحتخص هذه الموصافة بالمتطلبات الواجب توافرها لنوعين وخمس درجات من الخراطيم المطاط المستخدمة لطفيات الحرائق التي يمكن حملها والتى تحمل على عجل وطفيات الحرائق المثبتة على الحائط والطفيات ذات خرطوم ملفوف على بكرة أو كوصلة خرطوم مركب على تجهيزات الاطفاء .

- الأنواع :

النوع ١ : خراطيم تستخدم لطفيات الحرائق التي تستخدم مواد كيماوية جافة والتى فيها درجة حرارة هذه الكيماويات اكبر من (٣٠°س) .

النوع ٢ : خراطيم تستخدم لطفيات الحرائق التي تستخدم مواد كيماوية جافة درجة حرارتها أقل من (٣٠°س) وقد تكون هذه الخراطيم موصله للكهرباء حسب الإتفاق بين الصانع والمشتري ، قد تتطلب هذه الخراطيم أيضا إختبار خاص للمرoney عند درجة الحرارة المنخفضه عند درجة حرارة (٥٥°س) .

- الدرجات :

الدرجة A : خراطيم تعمل عند ضغط تشغيل ٩ ميجا باسكال (٩٠ بار) .

الدرجة B : خراطيم تعمل عند ضغط تشغيل ٧,١ ميجا باسكال (٧١ بار) .

الدرجة C : خراطيم تعمل عند ضغط تشغيل ٥,٦ ميجا باسكال (٥٦ بار) .

الدرجة D : خراطيم تعمل عند ضغط تشغيل ٢,٨ ميجاباسكال (٢٨ بار) .

الدرجة E : خراطيم تعمل عند ضغط تشغيل ١,٤ ميجا باسكال (١٤ بار) .

٢- الموصفات المكملة

ISO / R 36, Determination of the adhesion strength of vulcanized rubbers to textile fabrics .

ISO 37 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tensile stress strain properties.

ISO 188 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Accelerated ageing and heat resistance tests.

ISO 1402, Rubber, and plastics hoses and hose assemblies – Hydrostatic testing .

ISO 1431, vulcanized Rubbers- Determination of resistance to ozone cracking under static conditions .

ISO 4672, Rubber products- hoses – low Temperatures flexibility tests .

**٣- البنية****١ / ٣ البطانه :**

ت تكون البطانه من مطاط طبيعي أو صناعي متطابق مع البنود (٢/٤) و (٧/٢٥) و (٨/٢٥) . بالنسبة لنوع ٢ يجب أن يتتطابق الخرطوم مع المتطلبات المذكورة في البند (١٠/٢٥) .

٢ / ٣ التقوية :

ت تكون التقوية من طبقات من مواد مناسبة .

٣ / ٣ الغطاء :

يتكون الغطاء من مطاط طبيعي أو صناعي متطابق مع المتطلبات المذكورة في البند (٤) و (٧/٢٥) و (٩/٢٥) و (٨/٢٥) . بالنسبة لخراطيم النوع ٢ يجب أن تتطابق هذه الخراطيم مع المتطلبات المذكورة في البند (١٠/٢٥) .

٤- الأبعاد**٤ / ١ القطر الداخلي الإسمى والسماحات :**

()

الجدول (١)

القطر الداخلى الإسمى والسماحات للخرطوم

القيم بالملليمترات

السماحات	القطر الداخلى الإسمى
٠,٧٥ ±	١٠
٠,٧٥ ±	١٢,٥
٠,٧٥ ±	١٦
٠,٧٥ ±	٢٠
١,٢٥ ±	٢٥
١,٢٥ ±	٣١,٥

٤ / ٢ سمك البطانه والغطاء :

يجب أن يكون سمك كل من البطانه والغطاء ١,٥ مم و ١,٢٥ مم على الترتيب عند قياسه طبقاً للطريقه المذكورة في الملحق (أ) .



٥- الإختبارات الفيزيائية والمتطلبات

١ / ٥ إختبارات غير متلفه على طول الخرطوم بالكامل (اختبار ضغط هيبروستاتي تجربى) :
يجب ألا يحدث تسريب أو ظهور علامات ضعف للخرطوم عند إختباره طبقاً للمواصفة القياسية الدولية أيزو ١٤٠٢ عند قيم الضغط التجربى المذكورة في الجدول (٢) .

٢ / ٥ إختبارات متلفه للخرطوم :
يجب إجراء هذه الإختبارات على قطع إختبار مأخوذة من الخرطوم ولكن في حالة عدم التمكن من ذلك تؤخذ قطع الإختبار من شرائح خاصة معدة لذلك .

٣ / ١ ضغط الإنفجار الهيدروستاتي :
عند إختبار الخرطوم طبقاً للمواصفة القياسية الدولية أيزو ١٤٠٢ يجب ألا ينفجر الخرطوم أو يحدث به تسريب عند ضغط أقل من الحد الأدنى لضغط الإنفجار المذكور بالجدول (٢) .

٣ / ٢ التغير في الطول (الدرجات C,B,A فقط) :
عند إختبار الخرطوم طبقاً للمواصفة القياسية الدولية أيزو ١٤٠٢ و عند ضغط التشغيل الخاص به وليس عند الضغط التجربى له يجب أن يكون التغير في طول الخرطوم طبقاً لما هو مذكور في الجدول (٢) .

٣ / ٣ اللي :
يجب ألا يزيد اللي للخرطوم ذو القطر الداخلي الإسمى ٢٠ مم أو أكبر بأكثر من ٢٨,٦٥ ° لكل متر في اتجاه فك الوصلات عند إختباره طبقاً للمواصفة القياسية الدولية أيزو ١٤٠٢ .

الجدول (٢)
متطلبات الضغط

ضغط اللي ميغا باسكال (بار)	التغير في الطول عند ضغط التشغيل %	الحد الأدنى لضغط الإنفجار ميغا باسكال(بار)	الضغط التجربى ميغا باسكال (بار)	درجة الخرطوم
-	من -٢ إلى +٤	(٣٦٠) ٣٦	(١٨٠) ١٨	A
-	من -٢ إلى +٤	(٢٨٤) ٢٨,٤	(١٤٢) ١٤,٢	B
-	من -٢ إلى +٤	(٢٢٤) ٢٢,٤	(١١٢) ١١,٢	C
(٣٤) ٣,٤	-	(١١٢) ١١,٢	(٥٦) ٥,٦	D
(١٧) ١,٧	-	(٥٦) ٥,٦	(٢٨) ٣,٨	E

٤ / ٢ اللي تحت ضغط (الدرجات D و E فقط) :
يجب ألا ينفجر الخرطوم أو يظهر أى علامات تسريب منه عند ضغط اللي المذكور في الجدول (٢) وذلك عندما يختبر طبقاً للطريقة المذكورة في الملحق (ب) .



٥/٢ مقاومة درجات الحرارة المنخفضة (النوع ٢ فقط) :

يجب الا يحدث تلف أو تشغق للخرطوم عند اختباره طبقاً للطريقة المذكورة في المعاصفة القياسية الدولية ايزو ٤٦٧٢ عند (٤٠)°س أو (٥٥)°س اذا نص على ذلك باستخدام عمود إسطواني قطره مساوى ١٠ أمثال القطر الخارجى للخرطوم .

٥/٢ الالتصاق :

عند إختبار الخرطوم طبقاً للمعاصفة القياسية الدولية ISO/R36 يجب ان يتتطابق الالتصاق مع المتطلبات المذكورة في الجدول (٣) .

الجدول (٣)
الحد الأدنى للالتصاق

الالتصاق كيلو نيوتن/متر	مكونات الخرطوم
١,٥	الالتصاق بين البطانة والتقوية
٢	الالتصاق بين التقوية والتقوية
١,٥	الالتصاق بين العطاء والتقوية

٥/٢ قوة الشد والاستطالة عند القطع :

يجب ألا تقل قوة الشد والاستطالة عند القطع لكل من البطانه المطاطيه والغطاء عن القيم المذكوره في الجدول (٤) وذلك عند إختبارهما طبقاً للمعاصفة القياسية الدولية ايزو ٣٧٠ .

الجدول (٤)
قوة الشد والاستطالة عند القطع

الاستطالة عند القطع (%)	قوة الشد (ميجاناسكار)	مكون الخرطوم
٢٠٠	٥	البطانه
٢٥٠	٧	الغطاء

٥/٢ التعمير المعجل :

بعد التعمير طبقاً للمعاصفة القياسية الدولية ايزو ١٨٨ لمندة ٧٢ ساعة بتجاوز مسموح به ٢- ساعة عند درجة حراره ١٠٠°س يجب ألا تقل القيمة الخاصة بخصائص كل من البطانه والغطاء بأكثر مما هو مذكور في الجدول (٥) .



الجدول (٥)
التغير في الخواص بعد التعمير

الغطاء	البطانه	الخاصية
٢٥ -	٢٥ -	التغير في قوة الشد كنسبة مئوية من القيمة الإبتدائية لها (حد أقصى)
٥٠	٥٠ -	التغير في الاستطالة عند القطع كنسبة مئوية من القيمة الإبتدائية لها (حد أقصى)

٩ / ٢ مقاومة الأوزون :

يجب ألا يظهر على الخرطوم تششقق عند فحصه تحت التكبير مرتين وذلك بعد اختباره طبقاً للطريقة المذكورة في الملحق (ج) .

١٠ / ٢ التوصيل الكهربى (النوع ٢ فقط) :

تكون التوصيل الكهربى للخرطوم طبقاً لما يتفق عليه بين الصانع والمستخدم .

٦- البيانات

يجب أن تحتوى بيانات الخرطوم مaily على الأقل وذلك عندما يطلب المستخدم تدوين بيانات على الخرطوم :

١ / ٦ رقم هذه المواصفه .

٢ / ٦ إسم الصانع أو علامته التجارية .

٣ / ٦ بكرة خرطوم حريق (أو إطفاء حريق) .

٤ / ٦ النوع وضغط التشغيل .

٥ / ٦ ربع سنة وسنة الانتاج .

٧- طلب شراء الخرطوم

يجب أن يذكر درجة ونوع الخرطوم بوضوح في أي طلب شراء للخرطوم .



٨- المصطلحات

lining	بطانه
fire real hose	بكرة خرطوم حريق
proof	تجريبي
twist	لى
grade	درجة
wheeled fire extinguisher	طفية حريق تحمل على عجل
non-collapsible	غير قابل للطي
kink	تى تحت ضغط

٩- المراجع

ISO 4642/1978

Rubber products – hoses, non – collapsible, for fire fighting .

الجهات التي إشتراك فى وضع هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المعايير لجنة فنية رقم (٢ / ٦) والخاصة والتي يضم تشكيلها الجهات التالية :

- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
- كلية الهندسة - جامعة عين شمس .
- المركز القومى للبحوث .
- مصلحة الكيمياء .
- شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك .
- الهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات .
- مصلحة الرقابه الصناعية .



الملحق (أ)

تقدير سمك الغطاء والبطانة

أ/ الأجهزة :

ميکرومتر مدرج بتقسيمات $0,025$ مم ومزود بقدمه ضاغطه قطرها $(6,3 \pm 0,25)$ مم وتحدد قوة ضغط كلية قدرها (28 ± 850) ملي نيوتن

أ/ الخطوات :

أ/ ١/ إعداد قطعة الاختبار :

ينزع جزء مناسب من بطانه وغطاء الخرطوم ويقسم إلى قطعتين متساويتين ويتم صنفه إداهما لإزالة آثار التقويه منها .

أ/ ٢/ طريقة الاختبار :

يقاس سمك كلا من القطعتين بإستخدام الميکرومتر ويسجل متوسط السمك للفراعتين .



الملحق (ب)

إختبار اللي

يملا الخرطوم بالماء من الصمام المفتوح أو من الناحيـة المفتوحة مع رفع الخرطوم من الناحيـة الآخرـى حتى يمتلاء الخرطوم بالماء تماماً . يغلق الصمام بعد التخلص من الهواء تماماً .
يتم لـى الخـرطوم عـلـى بـعـد ٤٥٠ مـم مـن الـوصلـه وـذـلـك بـرـبـط الـوصلـه فـى الـاتـجـاه الـمعـاـكس لـلـخـرطـوم حـتـى يـحـدـث لـى حـاد لـلـخـرطـوم . يـرـفع الضـغـط إـلـى ضـغـط الليـ المـحـدـد فـى الجـدول (٢) ويـفـحـص الخـرطـوم مـن حيث وجود تسـريب .



الملحق (ج)
إختبار الأوزون

تجهز عينة من غطاء الخرطوم وتعرض هذه العينه لجو خالى من الأوزون لمدة ٢٤ ساعة قبل الإختبار مباشرة ويتم الإختبار بتعرض الخرطوم لمدة ٢٤ ساعة لأوزون بتركيز (٥ ± ٥) × ١٠^{-٧} جم/جم (٥ جزء لكل مائه مليون جزء) عند درجة حرارة ٤٠°C و استطالة ٢٠٪ طبقاً للطريقه المذكورة في المواصفة القياسية الدوليه أيزو ١٤٣١ . بعد فتره ٤ ساعه تعریض تحصص عينه الإختبار تحت التكبير مرتين للكشف عن وجود تشغق .



[الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة]

- ١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسي ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المعايرة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- ٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.
- ٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :
 - إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخدمات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمان والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
 - التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
 - الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
 - تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
 - تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.
- تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هي نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.
- ٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوكيد القياسي وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.
- ٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.
- ٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة المصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.
- ٨- يتتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتلقى شكاوم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.
- ٩- يتتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف معايرة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.



ES: 3601/ 2006

ISO:4642/1978

RUBBER PRODUCTS – HOSES, NON – COLLAPSIBLE, FOR FIRE FIGHTING

ICS :13.220.10

**Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality**